

Primer Imprimador

DESCRIPCIÓN

Es un producto de asfalto emulsificado formulado con resinas, estabilizantes y con aditivos especiales. Es líquido y de color marrón.

PRESENTACIÓN

Tambor de 55 galones, Cuñete de 5 galones y envases de 1 galón.

Colores disponibles: No aplica □□□□□□

Rendimiento o cubrimiento: 1 galón diluido 1:1 cubre 15 m² Aproximadamente.

USOS

Debido a sus propiedades, se puede emplear para sellar los poros de las superficies a impermeabilizar con productos a base de emulsión asfáltica. Ideal para superficies de concreto, aislamientos térmicos, corcho, vermiculita, entre otras.

CARACTERÍSTICAS

Es de apariencia líquida y de textura suave para su fácil aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto se verifica que la superficie se encuentre limpias, libre de polvo, grasa u otra impureza que pueda dificultar una perfecta adherencia, y que presente un acabado seco.

APLICACIÓN O COLOCACIÓN

01. Revuelva bien el imprimador antes de la aplicación.
02. Aplique el producto en frío: con cepillo, brocha, rociador o rodillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	METODO DE ENSAYO			ESPECIFICACIONES		UNIDAD
	ASTM	COVENIN	OTROS	Min.	Max.	
Apariencia a 25°C	N/A	N/A	INTERNA	Líquida		Visual
Densidad a 25 C	N/A	737	INTERNA	3.60	4.16	Kg/gls
Ph a 25°C	D5464	676	INTERNA	8.35	13.00	%
Contenido de material no volátil	N/A	680	INTERNA	44	52	Cps
Viscosidad Brookfield a 25°C	D-2196	577	INTERNA	200	400	Min
Secamiento al tacto a 25 °C	N/A	690	INTERNA	---	35	